



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® FP Acrylic Sealant Ugunsizturīgs akrila hermētiķis



Produkta apraksts

Zwaluw FP Acrylic Sealant ir vienkomponenta ugunsizturīgs akrila hermētiķis uz akrila dispersijas bāzes. Zwaluw® FP Acrylic Sealant ir plastisks, elastīgs hermētiķis, kas temperatūrā virs +120°C ir nedaudz izplešas, un ir piemērots lineāro šuvju ugunsdrošai hermetizēšanai līdz 4 stundām.

Priekšrocības

- Testēts saskaņā ar EN 1366-4
- Ugunsizturība līdz 4 stundām
- Iespējams ieklāt šuvēs ar platumu līdz 20 mm
- Šuvēm ar platumu līdz 30 mm var kombinēt ar FP PU Foam putām
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Šuves kustības līdz 7.5%
- Pieejams arī pelēkā krāsā
- Praktiski bez smaržas
- Nerada metālu koroziju

Pielietojums

Zwaluw FP Acrylic Sealant ir speciāli izstrādāts ugunsizturīgai lineāro savienojumu šuvju hermetizācijai ģipša un akmens virsmās. Saskaņā ar standartu EN 1366-4 testētā ugunsizturība 20 mm platai šuvei ir 120 minūtes. Šuvēm ar platumu līdz 30 mm ugunsizturībai līdz 180 minūtēm var kombinēt ar FP PU Foam putām.

Lai pārliecinātos, ka savam pielietojumam izvēlaties pareizu ugunsizturību, vadieties pēc klasifikācijas un testēšanas ziņojumiem.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platumu attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platumu un dziļums ir 5 mm. Šuvēm, kas platākas par 10 mm, dziļumu aprēķina, platumu dalot ar 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm ²	0,25 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 4 bar	580 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	1mm /24h
Blīvums		1,60 g/ml
Relatīvais pagarinājums		300%
Ugunsizturība		EN 1366-4
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		7,5 %
Laiks pirms sacietēšanas sākuma	pie 23°C / 50% RH	5-10 minūtes
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	20
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	6 minūtes
Temperatūras noturība		-20°C līdz +75°C
Stiepes izturība (DIN 53504)	N/mm ²	0,11 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 10:58:09



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® FP Acrylic Sealant Ugunsizturīgs akrila hermētiķis

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas vaļīgās daļiņas. Absorbējošām virsmām obligāti nav jābūt sausām. Ļoti porainas virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar maisījumu, kas sastāv no 1 daļas Zwaluw FP Acrylic Sealant un 2 daļām ūdens. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Apstrādājiet un izlīdziniet ar ūdeni.

Krāsošana

FP Acrylic Sealant var krāsot pēc hermētiķa pilnīgas sacietēšanas. Sacietēšanas laikā produkts var sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

Krāsa(-as):

- Betona pelēka
- Balta

Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

	EN 1366-4
--	-----------

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.