



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Panelfix®

Īpaši spēcīga hibrīda līme paneļu pielīmēšanai



Produkta apraksts

Zwaluw Panelfix® ir augstas kvalitātes spēcīgs, elastīgs, ātri cietējošs būvniecības hermētiķis uz hibrīdu tehnoloģijas bāzes paneļu pielīmēšanai, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu gumiju. Zwaluw Panelfix® var lietot kombinācijā ar Zwaluw PF-Primer®, Zwaluw Paneltape un Zwaluw Panel Cleaner.

Priekšrocības

- Pilna sistēma ar grunti, starplikas lentu un tīrīšanas līdzekli
- Īpaši augsta izturība
- Pastāvīga elastība
- Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un silikonus
- Ātra sacietēšana
- Piemērots paneļiem līdz 2.5m²
- Līmēšanas augstums līdz 20 m

Pielietojums

Zwaluw Panelfix ir speciāli paredzēts augstspiediena lamināta (HPL) un šķiedru cementa paneļu pielīmēšanai pie fasādēm un sienām telpās un ārpus telpām. Tādēļ, ka augstspiediena lamināta (HPL) paneļiem ir ļoti dažādi ārējie pārklājumi, mēs iesakām pirms lietošanas vienmēr veikt adhēzijas pārbaudi. Paneļus pie vertikāla alumīnija vai gluda koka karkasa pielīmējiet ar Zwaluw Paneltape un Zwaluw Panelfix. Plašāka informācija ir sniegta Paneļu pielīmēšanas tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Lietošanas norādes

Līmi uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās ar savstarpējo attālumu 10-20 cm. Zwaluw Panelfix® uzklājiet ar profesionālu hermētiķu pistoli. Zwaluw Panelfix jāuzklāj ar komplektā iekļauto V-veida sprauslu 10 minūšu laikā pēc lietošanas. Lai nodrošinātu labi saskari starp Zwaluw Paneltape un karkasu, paneļi pie tā jāpieliek ar piemērotu spiedienu. Līmi neuzklājiet punktus! Lai pirmo 24 stundu laikā veicinātu adhēziju, ieteicams lietot divpusējo līmlenti, kā arī pārliecināties, ka līme uzklāta pareizā biezumā. Paredzēta paneļiem līdz 2.5m², ar maksimālo biezumu līdz 13 mm garumu līdz 2550 mm. Plašāka informācija ir sniegta Paneļu pielīmēšanas tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm ²	1,35 MPa
Uzklāšanas ātrums	Ø2,5 mm / 6,3 bar	150 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Hibrīds
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	± 2-3 mm / 24 h
Blīvums		1,58 g/ml
Relatīvais pagarinājums		400%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		25%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	52
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	15 min.
Temperatūras noturība		-40°C līdz +90°C
Stiepes izturība	N/mm ²	2,20 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērota nepārtrauktai ūdens slodzei
- Nav piemērota stiklojuma, dabiskā akmens un spoguļu virsmām



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

11.01.2017. 13:48:32



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Panelfix®

Īpaši spēcīga hibrīda līme paneļu pielīmēšanai

- Nav piemērota kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos)
- Nav piemērota kustīgiem savienojumiem

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un virsmām).

Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez smērvielām un putekļiem.

Virsmas rūpīgi notīriet ar Zwaluw Panel Cleaner. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu.

Tīrīšana

Nesacietējais materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner.

Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

Krāsa(-as):

- Melna

Iepakojums

- Kārtridžs 290 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet produkta Drošības datu lapu.

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

11.01.2017. 13:48:32