



H910

SUPERGRIP FAST CURE UNIKĀLA, ĪPAŠI ĀTRI CIETĒJOŠA UN SPĒCĪGA LĪME

TEHNISKO DATU LAPA

ĪEGUVUMI

- Ātra sacietēšana (80% < 15 minūtes)
- Galējās izturības izveidošanās pēc 2 stundām
- Spēcīga mehāniskās izturība
- Izmaksu ietaupījums, pateicoties plānajam 2 mm līmes slānim.
- Nesatur izocianātus un šķīdinātājus.
- Neitrāla sacietēšana, praktiski bez smaržas
- Noturība pret mitrumu un laika apstākļiem
- Ideāli savienojas ar plašu būvmateriālu klāstu.

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE ir augstas kvalitātes profesionāla hibrīda līme ar ātru izturības veidošanos un īpaši augstu stiepes izturību.

PIELIETOJUMS

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE līme tika speciāli izstrādāta kā universāla un spēcīga līme dažādu būvmateriālu salīmēšanai, piemēram, akmens, betons, stikls, ģipškartons, PU, PVC, cietas plastmasas, emaljas, keramika, varš, svins, cinks, alva, alumīnijs, metāli, sakausējumi, nerūsējošais tērauds, HPL un cementa šķiedru paneļi (*) un koks.

- Paneļu pielīmēšanai Bostik piedāvātā **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** un **S970 ROCKPANEL S**.

LIETOŠANAS NORĀDES

Kārtridža galā nogrieziet augšdaļas pusapaļo galu. Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu vītņi. Sprauslu 45° leņķī nogrieziet ar nepieciešamo diametru un uzskrūvējiet uz kārtridža. Kārtridžu ievietojiet hermētiku pistolē un vairākas reizes piespiediet mēlīti, līdz parādīsies līme. Līmi uz vienas no virsmām uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās, salāgojiet un savietojiet kopā virsmas, nodrošinot līmes joslu saspiešanu. Ieteicams veidot līmes joslas, kas lielākas par 5 mm.



TEHNISKIE PARAMETRI

100 % modulis	DIN 53504 S2	3,60 N/mm ²
Uzklāšanas ātrums	pie Ø 0,25 mm / 6,3 bar	70 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+ 5 °C līdz + 40 °C
Bāze		Hibrīda materiāls
Blīvums	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Relatīvais pārraušanas	DIN 53504 S2	110%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		Līdz - 15 °C
Cietība pēc šora (A)	DIN 53505	78
Plēvītes izveidošanās	DBTM 10,00	15 min. pie +23 °C / 50% RH
Temperatūras noturība		-30 °C līdz + 75 °C
Stiepes izturība	DIN 53504 S2	3,7 N/mm ²

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās.

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērota nepārtrauktai saskarei ar ūdeni.
- Nav piemērota kustīgiem savienojumiem
- Nav piemērota kombinācijā ar hloriem (baseinos)

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APSTRĀDE

Uzklāšanas temperatūra + 5 °C līdz + 40 °C (vide un pamatne)
Virsmām jābūt sausām, tīrām un cietām. Virsmas tīriet ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** lieliski pieķeras pie virsmas. Lielākajai daļai neporainu pamatņu gruntēšana nav nepieciešama. Pirms uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu.

TĪRĪŠANA

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Roku tīrīšanai var lietot **Bostik T150 CLEANING WIPES** salvetes.

KRĀSA(-AS) - balta

IEPAKOJUMS

- 290 ml kārtridžs, 12 gab. kastē

Produkta parametri ir norādīti Produkta īpašību lapā.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai tīmekļa vietnēs.

SERTIFIKĀCIJAS

- A+ Francijas VOC noteikumi

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizmelošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout, Nīderlande
Tālr.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedais digitālais
atbalsts [Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Viedā palīdzība
+31 (0)162 491 000

