

P360

SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE

POLIURETĀNA HERMĒTIĶIS AR AUGSTU ELASTĪBAS MODULI KONSTRUKCIJU UN DEFORMĀCIJU ŠUVĒM

TEHNISKO DATU LAPA

IEGUVUMI

- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie mitrām virsmām
- Augstas mehāniskās īpašības
- Pastāvīga elastība

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE ir profesionālas kvalitātes poliuretāna hermētiķis ar augstu elastības moduli.

PIELIETOJUMS

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE ir paredzēts lietošanai būvniecības konstrukciju un deformācijas šuvēs.

LIETOŠANAS NORĀDES

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu.

Dziļuma un platumu attiecība šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platumu un dziļums ir 5 mm.

Šuvēm, kas platākas par 10 mm, dziļumu aprēķina, platumu dalot ar 3 un pieskaitot 6 mm.

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērota kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos)
- Ja balts hermētiķis tiek pakļauts ultravioletajiem stariem, var notikt neliela dzeltēšana



TEHNISKIE PARAMETRI

100 % modulis	ISO 8339	0,35 N/mm ²
Uzklāšanas temperatūra		+5 °C līdz 40 °C
Bāze		Poliuretāns
Sacietēšanas laiks	pie +23 °C / 50 % RH	3 mm / 24 h
Blīvums	ISO 1183-1	1,23 g/ml
Relatīvais pagarinājums	ISO 8339	> 600 %
Plūstamība	ISO 7390	< 3 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		Līdz -15 °C
Bīdes stiprība	ISO 4587	± 1,10 N/mm ²
Šuves kustība		25 %
Cietība pēc šora (A)	DIN 53505	35
Saraušanās	ISO 10563	< 10%
Plēvītes izveidošanās	DBTM 10,00	120 min. pie +23 °C / 50 % RH
Temperatūras noturība		-40 °C līdz +80 °C
Stiepes izturība	ISO 8339	0,80 N/mm ²

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APSTRĀDE

Uzklāšanas temperatūra + 5 °C līdz + 40 °C (attiecas uz vidi un virsmām).

Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem.

Virsmas tīriet ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**.

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE bez gruntēšanas pieķeras uz praktiski visām neporainām virsmām.

Porainās virsmas jāapstrādā ar **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER** grunti.

Pirms uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu.

Šuves vieglākai izlīdzināšanai lietojiet **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

PĀRKRĀSOŠANA

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE var ideāli krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un ar lielāko daļu no divkomponentu krāsām.

Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk.

Mēs iesakām pirms krāsas uzklāšanas veikt saderības pārbaudi.

Ja **Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** tiek pārkrāsots (nav nepieciešams), mēs pirms lietošanas iesakām hermētiķi un savienojumu virsmas nedaudz noslīpēt ar Scotch-Brite materiālu (smilšpapīru).

Lai iegūtu labākus rezultātus, mēs iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

KRĀSA (-AS)

- Balta
- Betona pelēka
- Tumši pelēka
- Melna

IEPAKOJUMS

- 300 ml kārtidžs, 12 gab. kastē
- 600 ml tūba, 12 gab. kastē

Produkta parametri ir norādīti Produkta īpašību lapā.

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem fiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem fiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītajā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kuros attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārbauda, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch, Nīderlande
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

TĪRĪŠANA

Nesacietējis materiāls un instrumenti jāfīra ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**.

Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski.

Roku tīrīšanai var lietot **Bostik T150 CLEANING WIPES** salvetes.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai fimekļa vietnēs.

SERTIFIKĀCIJAS

- F-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF F25E
- ASTM C-920
- A+ Francijas VOC noteikumi

BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedais digitālais atbalsts
Bostik.com/

Viedā palīdzība
+31 (0)162 491 000

