



# Den Braven

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw® Fire Sealant 1200°C

Ugunsizturīgs cements



#### Produkta apraksts

Zwaluw Fire Sealant 1200°C ir pastas veida produkts, kas izžūstot sacietē un veido cietu blīvējumu ar augstu temperatūras izturību.

#### Priekšrocības

- Augstu temperatūru izturība līdz 1200°C
- Karstumizturīgu akmens materiālu salīmēšana un savienošana

#### Pielietojums

Zwaluw Fire Sealant 1200°C ir paredzēts sildītāju, vaļēju kamīnu un krāšņu šuvju hermetizēšanai. Fire Sealant 1200°C ir ciets, neelastīgs produkts, kas piemērots pielietojumiem, kur nepastāv kustību iespēja.

#### Lietošanas norādes

Pirmajā saskarē ar augstu temperatūru reizē temperatūru ieteicams paaugstināt pakāpeniski. Iespējams, ka Fire Sealant 1200°C sastāvā ir palicis mitrums, kas var radīti burbuļu veidošanos.

#### Papildus informācija

Uzklāšanas temperatūra	+5°C līdz +40°C
Bāze	Nātrija silikāts
Sacietēšanas laiks	1-4 dienas
Blīvums	2,0 g/ml
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā	līdz -15°C
Temperatūras noturība	1200°C

#### Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni

#### Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra: +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Ļoti porains virsmas viegli jāsamitrina. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

#### Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

#### Krāsa(-as):

- Melna

#### Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

#### Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 9 mēneši pēc ražošanas datuma.

#### Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.



Den Braven

Den Braven  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:  
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs  
Ventpils iela 63a, Rīga  
tāl. 66001066  
www.denbraven.lv

02.12.2016. 11:57:21



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw® Fire Sealant 1200°C

#### Ugunsizturīgs cements

#### Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

#### Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



**Den Braven**

Den Braven  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:  
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs  
Ventspils iela 63a, Rīga  
tālr. 66001066  
www.denbraven.lv

02.12.2016. 11:57:21