



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Hybriseal® Façade Zema elastības moduļa hibrīda hermētiķis



Produkta apraksts

Zwaluw Hybriseal® Façade ir augstas kvalitātes profesionāls hermētiķis ar zemu elastības moduli uz hibrīda tehnoloģijas bāzes, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu savienojumu.

Priekšrocības

- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie mitrām virsmām
- Zems elastības modulis
- Neitrāla sacietēšana, praktiski bez smaržas
- Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un silikonus
- Nesaraujas un neveido burbuļus
- Laba UV staru, ūdens un laika apstākļu noturība
- Pastāvīga elastība
- Augsta mehāniskā izturība

Pielietojums

Zwaluw Hybriseal® Façade ir speciāli izstrādāts kā universāls hermētiķis būvniecības un izplešanās šuvju un gājēju ietvju šuvju hermetizācijai tādiem izplatītiem būvniecības materiāliem, kā betons, ķieģeļu mūris, krāsots koks, emalja, alumīnijs, nerūsējošais tērauds un dažādu veidu plastmasas.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļums vienmēr ir

atkarīgs no tās platuma. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platuma attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platumu un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

100% modulis	DIN53504 S2	0,45 MPa
Materiāla patēriņš	pie Ø4 mm / 3 bar	120g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		SPUR
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	± 2-3 mm / 24 h
Blīvums		1,34 g/ml
Relatīvais pagarinājums	ISO8339	600%
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		25%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	25
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	90 min.
Temperatūras noturība		-30°C līdz +70°C
Stiepes izturība	DIN53504	1,3 N/mm2

Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērots stiklojuma, dabiskā akmens un spoguļu virsmām
- Nav piemērots kombinācijā ar hlorfīdiem (baseinos)

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Zwaluw Hybriseal® Façade bez gruntēšanas pieķeras pie lielākās daļa no neporainām virsmām. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

01.07.2020 9:45:37 UTC



Den Braven

Better results through knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Hybriseal® Façade

Zema elastības moduļa hibrīda hermētiķis

Krāsošana

Zwaluw Hybriseal® Façade var lieliski krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un lielāko daļu no divkomponentu krāsām. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi. Ja Zwaluw Hybriseal® Façade tiek krāsots (nav nepieciešams), mēs pirms lietošanas iesakām hermētiķi un savienojumu virsmas nedaudz noslīpēt ar Scotch-Brite materiālu. Lai iegūtu labākus rezultātus, mēs iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

Tīrīšana

Nesacietējs materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

Krāsa(-as):

- Balta
- Gaiši bēša
- Tumši bēša
- RAL 7030 (akmens pelēka)
- RAL 7039 vidēji pelēka
- RAL 7046 tumši pelēka
- RAL 7016 bazalts
- Melna
- RAL 7004 betona pelēka

Iepakojums

- Kārtridžs 300 ml
- Plēves iepakojums 600 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.



Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Sertifikāti

	A+ (Eurofins ISO 16000) ASTM C-920 SNJF F25E ISO 11600 F25LM
	Emicode EC1 Plus
	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš iesaistās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

01.07.2020 9:45:37 UTC