



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw Silicone-COLOURS + NS

Neitrāls silikona hermētiķis dabīgā akmens, sanitāro, stiklojuma un fasādes šuvju hermetizēšanai.



Produkta apraksts

Zwaluw Silicone-COLOURS + NS ir neitrāls silikona hermētiķis bez plastifikatora, kas paredzēts dabīgā akmens un citu spēcīgi absorbējošu pamatņu savienojumu šuvju hermetizēšanai un pamatņu nosmērēšanas un notraipīšanas riska samazināšanai.

Priekšrocības

- Pieejams 14 krāsās.
- Nenosmērē šķautnes vai dabīgo akmeni.
- Neitrāla sacietēšana
- Praktiski bez smaržas
- Perfekta saķere ar praktiski visām virsmām bez gruntēšanas
- Noturība pret ultravioletajiem stariem, mitrumu un laika apstākļiem
- Noturīgs pret pelējumu

Pielietojums

Zwaluw Silicone-COLOURS + NS ir speciāli izstrādāts izturīgai un elastīgai savienojošo un deformācijas šuvju blīvēšanai betonā, mūrī, starpsienu konstrukcijās un stiklojuma sistēmās (1), virtuvēs, vannasistabās un dušās, kā arī industriālajos pielietojumos.

Piezīme (1)

Hermētiķa piegādātājs nevar garantēt izolējoša stikla malu blīvējuma savietojamību ar stiklojuma hermētiķiem, jo malu blīvējuma sastāvu tā ražotājs var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jebkādi ieteikumi attiecībā uz savietojamību ar malu blīvējumu ir balstīti uz pieredzi, tādēļ tie nesniedz garantijas.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platuma attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm. Šuvēm, kas platākas par 10 mm, dziļumu aprēķina, platumu dalot ar 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildinformācija

100 % modulis	DIN 53504 S2	0,35 N/mm
Uzklāšanas ātrums	3 mm / 6,3 bar	130 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+ 5 °C līdz + 40 °C
Bāze		Neitrāls oksīms
Sacietēšanas laiks	pie +23 °C / 50% RH	2 mm / 24 h
blīvums	ISO 1183-1	1,01 g/ml
Relatīvais pārraušanas pagarinājums	DIN 53504 S2	530%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		Līdz -15 °C
Šuves kustība		25%
Cietība pēc Šora A	DIN 53505	25
Plēvītes izveidošanās	pie +23 °C / 50% RH	7-8 minūtes (DMTB 16)
Temperatūras noturība		-40 °C līdz +90 °C
Stiepes izturība	DIN 53504 S2	0,95 N/mm

Norādītas tipiskās vērtības

Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm.



Zwaluw Silicone-COLOURS + NS

Neitrāls silikona hermētiķis dabīgā akmens, sanitāro, stiklojuma un fasādes šuvju hermetizēšanai.

- Tumšās vietās un vietās, kas nonāk saskarē ar ķīmiskām vielām, iespējamas krāsas toņa izmaiņas.

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +40 °C (attiecas uz vidi un pamatni) Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Zwaluw Silicone-COLOURS + NS lieliski pieķeras pie virsmas, lielākajai daļai porainu pamatņu gruntēšana nav nepieciešama. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer Universal. Pirms uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

Krāsošana

Silicone-COLOURS + NS nevar pārkrāsot. Lai aizsargātu virsmas, kam jāpaliek krāsotām un kas var nonākt kontaktā ar silikonu, šuves malas ieteicams aplīmēt ar krāsotāju līmlenti.

Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

Krāsa(-as):

- RAL 7016 (antracīta pelēka)
- RAL 9007 (alumīnija pelēka)
- Balta
- RAL 7035 (gaiši pelēka)
- Sudrabpelēka
- RAL 1015 (gaišs zilonkauls)
- RAL 7011 (dzelzs pelēka)
- RAL 7039 (kvarca pelēka)
- Antracīts
- RAL 7006 (bēša pelēka)
- RAL 7021 (melna pelēka)
- RAL 9003 (signālbalta)
- Caurspīdīga
- RAL 9010 (tīri balta)

Iepakojums



- Kārtriņš

Produkta parametri ir norādīti Produkta Īpašību lapā.

Uzglabāšanas laiks

Ja produktu uzglabā vēsā, sausā vietā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši no ražošanas datuma.

Sertifikāti

	<p>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM EN 15651-3: S XS2</p>
	<p>ISEGA</p>

Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu.

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai mūsu mājaslapās.

Garantija

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādej mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.