



Tiger Universal & Sanitary

Neitrāls silikona hermētiķis sanitārām, stiklojuma un fasādes šuvēm



Produkta apraksts

Tiger Universal & Sanitary ir universāls, neitrāls silikona hermētiķis, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu gumiju.

Priekšrocības

- Universāls hermētiķis
- Noturīgs pret pelējumu
- Noturīgs pret ultravioleto staru, ūdens un laika apstākļu ietekmi

Pielietojums

Tiger Universal & Sanitary ir speciāli izstrādāts izturīgai un elastīgai izplešanās šuvju hermetizēšanai betonā, mūrī, šķērssienu konstrukcijās, stiklojuma sistēmās (1), virtuvēs, vannasistabās, dušas telpās un rūpnieciskos pielietojumos.

Piezīme (1). Hermētiķa piegādātājs nevar garantēt izolējoša stikla malu blīvējuma savietojamību ar stiklojuma hermētiķiem, jo malu blīvējuma sastāvu tā ražotājs var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Ieteikumi attiecībā uz stiklojuma hermētiķu savietojamību ar malu blīvējumu ir balstīti uz pieredzi, tādēļ tie nesniedz garantijas.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platumu attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais

platums un dziļums ir 5 mm. Šuvēm, kas platākas par 10 mm, dziļumu aprēķina, platumu dalot ar 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Tehniskie parametri

100% modulis	N/mm ²	0,25 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 6,3 bar	550 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Neitrāls oksīms
Sacietēšanas laiks	pie 23°C/50% RH	2 mm / 24 h
Blīvums		0,96 g/ml
Relatīvais pagarinājums		500%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība		līdz -15°C
transportēšanas laikā		
Šuves kustība		12,5%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	17
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C/50% RH	7-8 min
Temperatūras noturība		-40°C līdz +120°C
Stiepes izturība	N/mm ²	0,80 MPa

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās.

Ierobežojumi

- Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Tumšās vietās un vietās, kas nonāk saskarē ar ķīmiskām vielām, iespējamas krāsas toņa izmaiņas.

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra: + 5°C līdz + 40°C (attiecas uz vidi un pamatni) Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Tiger Universal & Sanitary bez gruntēšanas lieliski pieķeras pie lielākās daļas no neporainām virsmām. Porainās virsmas jāapstrādā ar Primer B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

Krāsošana

Tiger Universal & Sanitary nav paredzēts krāsots. Lai aizsargātu virsmas, kam jāpaliek krāsotām un kas var nonākt kontaktā ar silikonu, šuves malas ieteicams aplīmēt ar krāsotāju līmlenti.

Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Wipes salvetēm.



Tiger Universal & Sanitary

Neitrāls silikona hermētiķis sanitārām, stiklojuma un fasādes šuvēm

Krāsa(-as):

- Balta
- Caurspīdīgs
- Pelēka
- Melna

Iepakojums

- Kārtridžs 280 ml
- Plēves iepakojums 600 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: S XS1

Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta Drošības Datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.