



Tehnisko datu lapa

Woodflex soft

Koka/parketa virsmu hermētiķis



Produkta apraksts

Woodflex Soft ir augstas kvalitātes akrila hermētiķis, kas speciāli izstrādāts koka, parketa virsmu savienojumu blīvēšanai.

Pēc uzklāšanas un sacietēšanas produkts veido plastiski-elastīgu savienojumu.

Priekšrocības

- Pieejams 6 krāsu toņos
- Ūdens bāzes sastāvs (videi draudzīgs)
- Var krāsot ar ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Produkts iepakots caurspīdīgā kartridžā, kas ļauj redzēt krāsu toni
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Nerada metālu koroziju

Pielietojums

Woodflex Soft ir izstrādāts savienojumu blīvēšanai ar parketu, korķi, laminātu un koka grīdām.

Produkts veido labu saķeri ar daudzām virsmām.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platuma attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm attiecība ir 1:2, ar minimālo dziļumu 10mm un maksimālo dziļumu 15mm.

Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| 100% elastības modulis | DIN 5304 S2 | 0,40N/mm ² |
| Uzklāšanas ātrums | | 100 g/min |
| Uzklāšanas temperatūra | | +5°C līdz +40°C |
| Bāze | | Akrila dispersija |
| Sacietēšanas laiks | pie 23°C / 50% RH | 1 mm /24h |
| Blīvums | | 1,71 g/ml |
| Relatīvais pagarinājums | | 240% |
| Plūstamība | | <2 mm |
| Sasalšanas izturība transportēšanas laikā | | līdz -15°C |
| Cietība pēc Šora (A) | | 30 |
| Plēvītes izveidošanās | DIN 53505 | 10 min |
| Temperatūras noturība | pie 23°C / 50% RH | -20°C līdz +75°C |
| Stiepes izturība (DIN 53504) | | 0,52 MPa |

Ierobežojumi

- Nav piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni
- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neopreņa un bituma virsmām

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pirms uzklāšanas veikt adhēzijas testus. Darbu pabeidzot izlīdzināt virsmu ar samitrinātu instrumentu.





Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Woodflex Soft

Koka/parketa virsmu hermētiķis

Krāsošana

Woodflex Soft var krāsot tikai pēc hermētiķa pilnīgas nožūšanas. Sacietēšanas laikā produkts saraujas, kas var izraisīt krāsas plaisāšanu. Krāsošana ar blīvu cietu ūdens bāzes krāsu var izraisīt krāsojuma plaisāšanu. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

Krāsa(-as):

- Tumšais ozols
- Ozols
- Dižskabārdis
- Rieksts
- Priede
- Sarkankoks/Mahagon
- Osis


Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

| | |
|---|-----------------------------|
|  | EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P |
| | A+ French VOC Regulation |

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.