



# Den Braven



Better results through Knowledge

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw Polyset

Šķidr 2-komponentu poliesters ar stikla šķiedras audeklu



### Produkta apraksts

Zwaluw Polyset ir šķidr 2-komponentu poliesters ar stikla šķiedras audeklu

### Priekšrocības

- Ātra sacietēšana
- Var slīpēt un krāsot
- Praktiski nesaraucas

### Pielietojums

Zwaluw Polyset tika izstrādāts plaisu un atveru remontam metāla un tādu plastmasu, kā poliesters un uPVC, virsmu remontam.

### Lietošanas norādes

2-3 % cietinātāja rūpīgi sajaukt ar pamata komponentes poliesteru sveķiem, līdz tiks iegūts viendabīgs maisījums. Ja tiks lietots pārāk liels cietinātāja daudzums, virsma paliks lipīga, tādēļ produktu nebūs iespējams slīpēt.

Maisījumu uzklāt ar rullīti vai otu. Atkarībā no temperatūras maisījums derīgs lietošanai aptuveni 15 minūtes. Augstākas temperatūras un/vai lielāks daudzums samazina derīguma lietošanai laiku. Lai iegūtu ideāli līdzenu virsmu, kā augšējo slāni ieteicams lietot Zwaluw Poly-Plamuur.

### Papildinformācija

Uzklāšanas temperatūra		+ 10 °C līdz + 30 °C
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		Līdz - 15 °C
Sajaukšanas attiecība		2 līdz 3 : 100
Laiks pirms sacietēšanas sākuma	pie 23 °C / 50 % RH	15 minūtes
Saraušanās		< 2%

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās.

### Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma pamatnēm.

### Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra + 5 °C līdz + 30°C (attiecas uz vidi un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Lai aizvāktu rūsus un/vai citu piesārņojumu, metāla un poliesteru pamatnes jānoslīpē. Virsmu notīrīt ar sausu drānu un Zwaluw Cleaner. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu.

### Krāsošana

Zwaluw Polyset var krāsot praktiski ar visām krāsu sistēmām. Mēs iesakām pirms krāsas uzklāšanas veikt saderības pārbaudi.

### Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

### Krāsa(-as):

- Daļēji caurspīdīgs

### Iepakojums

- Kārba

Produkta parametri ir norādīti Produkta Īpašību lapā.



## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw Polyset

Šķidrās 2-komponentu poliesters ar stikla šķiedras audeklu

#### Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

#### Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta Drošības Datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

#### Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

#### Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem.

Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.